

Technický list č. 22/2007

Verzia: 5.0

Dátum vydania: 1. august 2016

Purocyn B B/01, B/02, B/03

OPIS VÝROBKU

Purocyn B, B/01, B/02, B/03 je zmes monoméru a polymérov difenylmetán-4,4'-diizokyanátu. Je to tmavohnedá bezzápachová kvapalina.

Pôsobí škodlivo pri vdýchnutí (cez dýchacie cesty). Reaguje s vodou vytvárajúc močoviny.

POUŽITIE

Činný komponent (látka) v dvojkomponentovom systéme na prípravu (výrobu) tuhých pien.

FYZIKÁLNOCHEMICKÉ PARAMETRE A POŽIADAVKY

Výrobok spĺňa požiadavky normy WT/16/07/PURINOVA

Parameter	Rozsah	Norma
Obsah izokyanátových skupín v %	30 – 32	WL/5/PURINOVA
Viskozita pri teplote 25 °C mPa s	170 – 300	WL/3/PURINOVA
Hustota pri teplote 25 °C g/cm ³	1,23	WL/8/PURINOVA

PODMIENKY SKLADOVANIA A PREPRAVY

Purocyn B, B/01, B/02, B/03 prepravujte (baľte) v suchých, čistých a tesných pozinkovaných nádobách alebo v paletových nádobách vhodných na prepravu stredne nebezpečných látok. Obaly s objemom 25, 50, 200, 1000 dm³. Skladujte v suchých, vykurovaných miestnostiach pri teplote 10 – 30 °C. Chráňte pred vlhkosťou.

Lehota použiteľnosti pri zachovaní vyššie opísaných podmienok predstavuje 6 mesiacov.

Purocyn B, B/01, B/02, B/03 nie jest podľa RID a ADR klasifikovaný ako nebezpečná látka (materiál).